

Mikkelin Autokuljetus Oy

Kinnarinkatu 2

50170 Mikkeli

Suoritustasoilmoitus: MAK-12/2018-4-KaM 0/32

EN 13242:2002 + A1:2007

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa

käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Hiivahattu, Mikkeli

Kalliomurske KaM 0/32

Raekoko	0/31.5 mm
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20
Puhtaus	f <sub>7</sub>
Koostumus	Granaatti-biotiittigneissi
Kiintotiheys	2.73±0.05 Mg/m <sup>3</sup>
Raemuoto	FI <sub>20</sub>
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	LA <sub>35</sub>
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskkestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Tarttuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Lisätiedot:

Tyyppirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
		63
	45	100
	31.5	98
	22.4	83
	16	70
	11.2	58
	8	48
	4	33
	2	23
	1	17
	0.5	12
	0.25	8
	0.125	4
	0.063	2.9